

Produkteigenschaften

- Nicht-Dauerhafte / semipermanente, filmbildende Graffiti-schutzemulsion
- Gemäß BAST-Prüfrichtlinie zertifiziert (ab Q2/2026 gelistet – Typ2)
- Umweltfreundliche hydrokolloid Technologie auf Wasserbasis
- PFAS-Frei, Lösemittelfrei, Silikonfrei
- Transparent & optisch unauffällig
- Seidenmatt
- Für Außen- und Innenbereich
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Leicht Hydrophob und Oleophob
- Reinigung mit Heißwasser Hochdruckreiniger ohne Chemie möglich

Anwendungsbereich

- Auf mineralischen, stark und normal saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Sandstein, Naturstein, Ziegelstein, Klinker, Kalkzementputz etc.
- Als Staubschutz und Veredelung für Betonflächen im Innenbereich
- Auf unbeschichtetem und lasiertem Holz
- Auch als Oberflächenschutz gegen Bewitterung und Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich
- Für Reversibilität im Denkmalschutz auch in Kombination mit Mineral Protect GREEN anwendbar (ausschließlich nach technischer Beratung und Testflächen vor Ort)

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	1,00 g/cm ³
Rohstoffbasis:	Wasser, natürliche Kolloid-Rohstoffe, Wachse
s_D-Wert:	in Prüfung
Trockenzeit:	2-3 Stunden bei 20°C
pH-Wert bei 20°C:	6 – 8
Lagerung/MHD:	Kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 12 Monate
Wassergefährdung:	WGK1
Verbrauch:	mind. 100 - 200 ml/m ² (je nach Saugverhalten bis 400 ml/m ² möglich)
Gebinde:	1 l, 10 l, 30 l
Artikelnummer:	3781
Untergrundtemperatur:	5 – 25 °C (während Verarbeitung & Trocknung)
Umgebungstemperatur:	5 – 25 °C (während Verarbeitung & Trocknung)

Anwendung**1. Verarbeitungsbedingungen:**

Das Produkt kann nur unter Einhaltung der angegebenen Temperaturen aus den Technischen Daten (Siehe Oben) angewendet werden. Beachten Sie dabei bitte, dass Untergrundtemperaturen bei Nacht unter den angegebenen Schwellenwert sinken können. Auf geeignete Witterungsbedingungen während der Trocknungsphase achten. Oberflächentemperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen. Achten Sie unbedingt darauf frisch beschichtete Flächen vor Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die frisch behandelte Fläche sollte mind. 8 Stunden vor Schlagregen geschützt sein.

2. Anwendungsvorbereitung

SCHEIDEL empfiehlt immer vor der Anwendung das Anlegen von Testflächen, um die Funktionalität und das gewünschte Erscheinungsbild zu gewährleisten. Das Produkt ist transparent, kann aber im Einzelfall zu optischen Veränderungen führen. Eine Freigabe durch den Auftraggeber wird empfohlen.

3. Untergrundvorbereitung

Das Objekt ist vor der Applikation von Verschmutzungen jeglicher Art mit einem geeigneten Verfahren zu reinigen. Die Verarbeitung darf nur auf trockenen Oberflächen erfolgen. Die Oberflächen dürfen vor dem Auftrag des Produktes nicht hydrophobiert sein und müssen eine Wasseraufnahme zeigen. Baumängel, wie z.B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische Feuchtigkeit, sowie die Belastung mit Salzen, müssen vor der Anwendung der Beschichtung beseitigt werden. Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht behandelt werden sollen (z.B. Glas, lackierte Flächen, Pflanzen), sind zu schützen und abzudecken.

Messungen der Feuchtigkeit, insb. in der Betonrandzone, mit einem geeigneten Messverfahren werden empfohlen. Der Feuchtegehalt des Betons sollte bei Verarbeitung 4% (Oberfläche bis 20mm Tiefe) nicht übersteigen. Es dürfen keine feuchten Flecken im Beton vorhanden sein.

4. Auftrag des Produktes

Airless-Verfahren: **Geräteeinstellung-Hinweise:** 0,015 inch/0,38 mm Düse mit 20° Abstrahlwinkel, mit 80 bar (50 cm Wandabstand, 30 cm Strahlkegelbreite). Verschlichten Sie den aufgetragenen Schutz im Kreuzgang von unten nach oben direkt nach dem Auftrag.

Pumpsprüngerät: Verschlichten Sie den Aufgetragenen Schutz im Kreuzgang von unten nach oben direkt nach dem Auftrag.

Rolle: Tragen Sie das Produkt im Kreuzgang stets von unten nach oben auf. Je nach Oberflächenbeschaffenheit Kurz- oder Langflorrollen verwenden.

Bei allen Verfahren zwei Aufträge mit Zwischentrocknung. Der Zeitabstand richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Objekttemperatur. Das Produkt ist unverdünnt aufzutragen. Vor der Anwendung Produkt aufrühren.

Überschüssiges oder ablaufendes Material ist auch zwischen den Arbeitsgängen ohne Andruck abzunehmen, um die Bildung von Abläufen zu vermeiden.

Reinigen Sie anschließend benutztes Werkzeug mit Scheidel Ultra Fix Konzentrat (Mischung 1:4 mit Wasser) und spülen das gereinigte Werkzeug mit Wasser nach.

Hinweis:

Das Produkt zieht vollständig in die Substratoberfläche ein und das anfänglich weißliche Erscheinungsbild trocknet transparent ab. Das vollständige Abtrocknen der behandelten Baustoffoberfläche kann, je nach Temperatur und Saugfähigkeit, mehrere Stunden dauern.

5. Reinigung

Aus psychologischen und technischen Gründen sollten Graffitis grundsätzlich so schnell wie möglich von den schutzbeschichteten Flächen entfernt werden.

Für die Entfernung von Graffitibelastungen ist der Einsatz eines Heißwasserhochdruck Reinigers (Flachstrahldüse, 100-150 Bar, 60°C-80°C, Entfernung 15-30 cm) notwendig.

Zuerst die Oberfläche mit dem HD-Reiniger gleichmäßig mit wenig Druck vorwärmen. Anschließend die Fläche langsam im Abstand von 15-30cm zur Oberfläche ab reinigen. Den Druck an die Baustoffoberfläche anpassen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei kleinen Graffitis ist die Entfernung mit C6 Gel möglich. Den Graffitientferner mit weichem Pinsel auftragen und verreiben. Nach kurzer Einwirkzeit sofort mit Scheidel Ultra Fix (1:4) und weichem Pinsel abwaschen, anschließend mit klarem Wasser nachspülen. – Weitere Informationen zur Entfernung entnehmen Sie bitte der Technischen Information – C6 Gel.

SCHEIDEL empfiehlt zur Entfernung von Restschatten Scheidel Liquid und Scheidel Cracker. Graffiti auf Bitumenbasis sind mit Scheidel Cocopaste zu entfernen. Bei Restschatten von Tinten- und Pigmentstiften ist Scheidel Oxydzier Gel einzusetzen. Die zu beachtende Parameter bei einer Entfernung entnehmen Sie bitte der jeweiligen technischen Information zum Produkt.

Kein Graffitischutz kann eine 100% Schutzwirkung und somit die vollständige schattenfreie Graffitientfernung garantieren. Dies gilt auch für unser Produkt.

6. Nachbehandlung

Das Produkt erzeugt einen nicht-dauerhaften Graffitienschutz und muss abhängig von der oben beschriebenen Methode zur Graffiti-Entfernung immer wieder erneut appliziert werden. Das Produkt kann mit sich selbst überarbeitet werden. Für die Neubeschichtung beachten Sie bitte die obige Anwendungsbeschreibung.

7. Entsorgung

Vor Arbeitsbeginn sollte die Situation immer mit den örtlichen Behörden geklärt werden. Abwasser (Gemisch aus gelöster Farbe) ist immer aufzufangen und kann in den meisten Kommunen nach Trennung der Feststoffe (über Kiesbett, Absetzen o.ä.) direkt in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Fordern die Behörden eine Abwasserbehandlung können abgestimmte Reaktionstrennmittel angeboten werden, welche die Einhaltung der örtlichen Abwassergrenzwerte gewährleistet. Das entstehende Abwasser kann mit Sofchem Universaltrennmittel 52 getrennt werden. Der abgetrennte Farbschlamm ist nach seiner Zusammensetzung entsprechend der Abfallschlüsselnummer zu entsorgen.

Siehe auch MERKBLATT DWA-M 370 "Abfälle und Abwässer aus der Reinigung und Entschichtung von Fassaden"

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxis-voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 6.2.2026